

## Produktliste Rollofolien / Lamellenfolie / Plisseefolien Fc Werte - Stand 05/2023

	Einfachverglasung		Doppelverglasung mit Luftfüllung		Doppelverglasung mit Ar-Füllung und Low-E Beschichtung		Solargeregelte Doppelverglasung mit Ar-Füllung und Low-E Beschichtung		Solargeregelte Doppelverglasung mit Ar-Füllung und Low-E Beschichtung	
	$U_g = 5,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K}) \quad g = 0,85$		$U_g = 2,9 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K}) \quad g = 0,76$		$U_g = 1,2 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K}) \quad g = 0,59$		$U_g = 1,1 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K}) \quad g = 0,32$		$U_g = 0,8 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K}) \quad g = 0,55$	
Farbgebung	$g_{\text{tot}}$	$F_c$	$g_{\text{tot}}$	$F_c$	$g_{\text{tot}}$	$F_c$	$g_{\text{tot}}$	$F_c$	$g_{\text{tot}}$	$F_c$
8020	0,31	0,36	0,34	0,45	0,34	0,58	0,25	0,77	0,34	0,61
9022										
9023										