SOLTIS
92

Serge Ferrari

SOLTIS 92

CHARCOAL

Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	5
Reflexionsfaktor [%]	8
Absorptionsfaktor [%]	87
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	5
Anwendung	Innen/Außen

CONCRETE

Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	11
Reflexionsfaktor [%]	53
Absorptionsfaktor [%]	36
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	8
Anwendung	Innen/Außen

GLOSSY



Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	4/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	10
Reflexionsfaktor [%]	46
Absorptionsfaktor [%]	44
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	7
Anwendung	Innen/Außen

SILVER



Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	8
Reflexionsfaktor [%]	46
Absorptionsfaktor [%]	46
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	8
Anwendung	Innen/Außen

SILVER-BLACK



Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	3
Reflexionsfaktor [%]	35
Absorptionsfaktor [%]	62
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	3
Anwendung	Innen/Außen

SILVER-WHITE

Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5 4/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	10/9
Reflexionsfaktor [%]	50/70
Absorptionsfaktor [%]	40/21
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	10/9
Anwendung	Innen/Außen

WHITE



Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	20
Reflexionsfaktor [%]	70
Absorptionsfaktor [%]	10
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	19
Anwendung	Innen/Außen

SANDY BEIGE



Zusammensetzung	polyester / pvc
Gewicht [g/m2]	420
Dicke	0.45
Brennverhalten	M1
Ultraviolett Test UV	5/5
Öffnungsfaktor [%]	4
Transmissionsfaktor [%]	9
Reflexionsfaktor [%]	46
Absorptionsfaktor [%]	45
Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%]	6
Anwendung	Innen/Außen